

1. 简介

氰基丙烯酸瞬干胶，胶水粘度适中，可根据客户要求调整大小，固化速度快，粘接，撕裂强度大，不流淌，不溢胶。可用于金属，灯具，电镀元件，橡胶，塑料玩具，密度板等材料的快速粘接。

2. 材料固化前技术参数

检查项目	单位	数值
外观	--	流动液体
主要成份	--	氰基乙酯
粘度 mPa.s（2rpm 25℃）	mPa.s	500~3000
固化速度	秒	3~180
剪切强度	兆帕	>25
填充间隙	毫米	≤0.4
工作温度	℃	-40-100
存储期（5~10℃）	月	12

3. 使用方法

A. 1) 清洁表面：将被施胶物体的表面清理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。

4. 注意事项

远离儿童存放。

安全性资料请参阅产品的 MSDS

5. 储存

B. 冷藏保存，注意通风，质量保证期：12 个月；密封保存于阴暗地方。

C. 从生产日期起，超过 12 个月的产品重新检测后决定取舍。

6. 包装规格

毛重 50 克/支，也可根据客户要求包装。

特别说明

本说明书的数据是实验室条件下获得，由于使用环境的差异，使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和试验。本公司不担保销售的产品和特定工况下使用本公司产品出现的问题，不承担任何直接，间接或意外损失责任。用户在使用过程遇到什么问题，可以和本公司技术服务部门联系，我们将为您提供一切帮助。。