



BT-607 Paint stripper

607 中性脱漆剂

特性 (Characteristics)

- 适用于玻璃、铁基、铜基、铝合金、镁合金，不锈钢基体或电镀镍、铬镀层上脱除硝基、氨基、醇酸、聚氨脂和环氧树脂各种漆膜。
- 脱漆速度快，能使漆膜成片状或整块脱落，适用于浸泡脱漆。

操作参数 (Technical parameters)

- BT-607 Paint stripper 为无色透明分层液体

操作流程 (Technical process)



脱 漆：

成 份	BT—607 脱漆剂（中性）
温 度	室温
时 间	30S—5min

包装、运输和贮存 (Packaging, transport and Storage)

- 化工行业标准：HG/T 3381-2003 II；
- BT-607 采用 25KG/桶的强力耐酸碱塑胶桶包装；
- 贮存于 25℃ 以下、密闭容器中。保质期为 6 个月；
- 产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，并隔离火源，远离热源，夏季温度过高时应设法降温；
- 运输途中应防曝晒、雨淋，防高温，防泄漏，防挤压，防破碎。

注意事项 (Attention)

- 在开盖时应小心瓶内气压冲起瓶盖，应戴上手套轻压瓶盖，慢慢拧开，以免溅伤眼睛和皮肤；
- 使用时应注意安全，穿戴防护手套、护膜具、口罩、衣物及眼镜，不能接触皮肤，以免溅伤眼睛和皮肤，如溅到皮肤上可用大量清水冲洗（严重必要时需就医诊断）；
- 脱漆剂为易挥发液体，不用时应盖上盖密封，脱掉的漆皮也应用铁网捞起来这样可以增加脱漆剂使用寿命。

无论运输、贮存、使用方均需主动向我公司索取 msds, 明确物化安全性能，若未索取视为已知其性能，我公司不负任何意外事故赔偿。