

Varnish

BT-3001 矽钢片绝缘漆

特性 (Characteristics)

- 气味较轻，外观好，干燥速度快，粘接强度高特点；
- 单组份自粘漆，耐热等级高；
- 环保（经 RoHS 检测合格）。

技术参数 (Technical parameters)

序号	指标名称	试验条件	单位	要求
1	外观	试管法	--	均匀液体，无机械杂质
2	粘度	涂 4#杯	S	100~180
3	固体含量	150±2℃	%	15±2
4	表面干燥性	150±2℃	min	≤30
5	粘结强度, kg/cm ²	常态	kg/cm ²	110
6	体积电阻率	常态	Ω.m	≥1.0×10 ¹²

操作流程 (Technical process)

- 施工前将需要粘接的物件分别涂刷或喷涂胶液，将涂刷好的工件在 110~120℃左右的温度下烘烤 30~60 分钟，使工件上胶液的溶剂得到充分挥发，然后让工件做初步贴合，在一定压力下再升温到 150~180℃保温 60~90 分钟即可
- 如使用过程中发现胶液过厚可用我公司专用稀释剂稀释
- 使用前尽量清洁被涂物表面
- 该胶液属于易燃易爆品，现场应注意防火，防静电等措施，遵守涂装专业安全操作规程

包装、运输和贮存 (Packaging, transport and Storage)

- 化工行业标准：HG/T 3381-2003 I ；
- 采用 20KG/桶的包装。
- 贮存于 25℃以下、密闭容器中。其产品为挥发性液体，重量会逐渐减少，保质期为 6 个月；
- 产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，并隔离火源，远离热源，夏季温度过高时应设法降温；
- 运输途中应防曝晒、雨淋，防高温，防泄漏，防挤压，防破碎。

注意事项 (Attention)

- 在开盖时，慢慢拧开，以免溅伤眼睛和皮肤。
- 使用时应注意安全，穿戴防护手套、护膜具、口罩、衣物及眼镜，不能接触皮肤，以免溅伤眼睛和皮肤，如溅到皮肤上可用大量清水冲洗（严重必要时需就医诊断）。

无论运输、贮存、使用方均需主动向我公司索取 msds, 明确物化安全性能，若未索取视为已知其性能，我公司不负任何意外事故赔偿。

东莞市邦特表面处理材料有限公司
电话:0769- 22710188/13713356864 张小姐
QQ: 1426539212