

BT-209 碱性中温脱漆剂

特性 (Characteristics)

- 适用于金属或五金电镀制品脱除烤漆或丝印油墨。主要用于涂层较厚烤漆产品脱漆；
- 脱漆速度快，能使漆膜成片状或整块脱落，适用于浸泡脱漆；
- 环保（经 RoHS 检测合格），内有缓蚀剂成分，不腐蚀基体。

操作参数 (Technical parameters)

- BT-209 脱漆剂为无色或淡黄色透明液体；
- BT-209 脱漆剂为原液使用；

操作流程 (Technical process)

水浴加热至 60-90℃——工件浸泡脱漆——漆皮脱落后，及时用水冲洗

- 注：脱漆剂消耗后，可进行补加，并及时捞出漆渣。一般使用 3—5 个周期，要更换 20%以上新液。

包装、运输和贮存 (Packaging, transport and Storage)

- 化工行业标准：HG/T 3381-2003 II；
- BT-209 采用 25KG/桶的强力耐酸碱塑胶桶包装。
- 贮存于 25℃以下、密闭容器中。
- 产品贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，并隔离火源，远离热源，夏季温度过高时应设法降温；
- 运输途中应防曝晒、雨淋，防高温，防泄漏，防挤压，防破碎。

注意事项 (Attention)

- 在开盖时，应戴上手套，以免不小心晃出液体，碰到手上。
- 使用时应注意安全，穿戴防护手套、护膜具、口罩、衣物及眼镜，不能接触皮肤，以免溅伤眼睛和皮肤，如溅到皮肤上可用大量清水冲洗（严重必要时需就医诊断）。

无论运输、贮存、使用方均需主动向我公司索取 msds, 明确物化安全性能，若未索取视为已知其性能，我公司不负任何意外事故赔偿。本解释权归邦特公司所有。

东莞市邦特表面处理材料有限公司
电话:0769- 22710188/13713356864 张小姐
地址:东莞市万江区金曲路金泰管理区